

GUMA SILIKONOWA PROFI PINK

Guma silikonowa stosowana do względnie cienkich elementów z podcięciami i zdobieniami filigranowymi.

Parametry technologiczne :

- temperatura wulkanizacji - od 170°C do 180°C.
- czas wulkanizacji - 12 min. na każdą warstwę (grubość 1 warstwy 6,35 mm).
- ciśnienie - od 110 do 130 barów.
- chłodzenie - wolno zmniejszać temperaturę do 100°C.

Informacje techniczne :

- twardość - 51 w skali Shore.
- sprężystość - doskonała.
- skurcz - 2,0 % przy temp. 170°C
2,2 % przy temp. 180°C

Inne uwagi :

- umyć ręce przed przystąpieniem do użycia gumy.
- gumę stosować w środowisku czystym i suchym.
- dokładnie oczyścić modele przed umieszczeniem ich w gumie.
- gumę magazynować w suchym i chłodnym miejscu.