

## GUMA SILIKONOWA PROFI RED

Guma silikonowa o doskonałym płynięciu wosku i bardzo niskim skurczu stosowana do cienkich elementów ze zdobieniami filigranowymi.

### Parametry technologiczne :

- temperatura wulkanizacji - od 82°C do 99° C
- czas wulkanizacji - 15 min. na każdą warstwę (grubość 1 warstwy 6,35 mm)
- ciśnienie - od 110 do 130 barów
- chłodzenie - wolne

### Informacje techniczne :

- twardość - 43 - 45 w skali Shore
- sprężystość - średnia
- skurcz - 0,2 % przy temp. 82°C  
0,35 % przy temp. 99°C

### Inne uwagi :

- umyć ręce przed przystąpieniem do użycia gumy.
- gumę stosować w środowisku czystym i suchym.
- dokładnie oczyścić modele przed umieszczeniem ich w gumie.
- gumę magazynować w suchym i chłodnym miejscu.